مشخصات فني سپاهان پولاد										
ویژگی	واحد	روش آزمون								نتیجه
ISO VG	-	-	680	460	320	220	150	100	68	46
گرانروي كينماتيك در C° 40	mm2/s (cSt)	ASTM D-7042	680	460	320	220	150	100	68	46
(VI) شاخص گرانروي	-	ASTM D-2270	95	95	95	90	90	90	100	110
C° 15.6 دانسيته در	Kg/m3	ASTM D-4052	905	905	900	895	895	885	875	865
نقطه اشتعال	°C	ASTM D-92	250	245	240	235	235	230	230	220
نقطه ريزش	°C	ASTM D-5950	-9	-12	-18	-18	-18	-21	-21	-24
خوردگی مس	Stage	ASTM D-130	1a	1a	1a	1a	1a	1a	1a	1a
Timken OK Load	lb	ASTM D-2782	60	60	60	60	60	60	60	60
FZG	Stage	ASTM D-51354	12	12	12	12	12	12	12	12
زنگ زدگی	-	ASTM D-665	pass	pass	pass	pass	pass	pass	pass	pass