ایرانول VB با استفاده از روغن پایه پارافینیک حاصل از پالایش برشی از نفت خام تولید گردیده است.

سطح کارایی

- DIN 51506 -VB

موارد کاربرد

- کمپرسورهای هوای رفت و برگشتی با دمای خروجی تا ۱۰۰ °C در مواردی که سازندگان این تجهیزات استفاده از روغن های بدون ماده افزودنی را توصیه نموده اند.
- به دلیل فراریت کم، برای روانکاری پمپ‌های خلأ نیز توصیه می‌گردد.

خصوصیات

- استفاده از برش باریکی از روغن پایه با خاصیت پایداری اکسیداسیون بالا و پاک‌کنندگی طبیعی که مانع از ایجاد دوده در کمپرسور هوا می‌شود.

مشخصات (حد معمول)

مشخصات فیزیکی و شیمیایی	22	32	46	68	100	150	220	320	460	680	روش آزمون ASTM
گرانروی کینماتیک در 40°C، cSt	۲۲	۳۲	۴۶	۶۸	۱۰۰	۱۵۰	۲۲۰	۳۲۰	۴۶۰	۶۸۰	D-445
شاخص گرانروی (VI)	۹۵	۹۵	۹۰	۹۰	۹۰	۹۰	۹۰	۹۰	۹۰	۸۵	D-2270
نقطه اشتعال، °C	۱۸۰	۱۹۵	۲۱۰	۲۱۰	۲۳۰	۲۳۵	۲۴۰	۲۴۵	۲۴۵	۲۴۵	D-92
نقطه ریزش، °C	-۲۴	-۲۴	-۲۱	-۱۸	-۱۵	-۱۲	-۱۲	-۹	-۶	-۳	D-97
دانسیته در 15 °C ، Kg/m^3	۸۶۵	۸۷۰	۸۷۵	۸۸۰	۸۸۵	۸۹۰	۸۹۵	۸۹۵	۹۰۰	۹۰۵	D-1298

* نوع بسته بندی

- بشکه فلزی **۲۰۸** لیتری