سیال فلزکاری , روغن برش بی پی Quendila A 68 D

تولیدکننده: اصلی (OEM) | گروه صنعتی: روغن عملیات حرارتی

تامین صنعت چشمه
فروشگاه اینترنتی ISOURCES
Manufacturer Reference TDS

SKU: ISRC-17-12021

برند تولیدکننده	گرید / مشخصه فنی	نوع پایه / ساختار	دما و بسته‌بندی
اصلی (OEM)	ISO VG 68	معدنی تصفیه‌شده (Mineral)	-24°C تا +220°C

۱. معرفی فنی و مشخصات عملکردی مرجع تولیدکننده

سیال فلزکاری , روغن برش بی پی Quendila A 68 D موجود است

۲. کاربردهای کلیدی محصول در صنایع و دستگاه‌ها (Industries & Equipment)

- دستگاه‌ها و تجهیزات هدف: حمام‌های کوئنچ سرد و گرم (Cold & Marquenching Baths) جهت آبدهی کنتر
- صنایع مصرف‌کننده کلیدی: صنایع متالورژی، تولید چرخ‌دنده، بلبرینگ‌سازی، پیچ و مهره‌سازی، فنرسا
- شرایط عملیاتی و فنی: عملکرد پایدار در مشخصه فنی ISO VG 68 با پایه معدنی تصفیه‌شده (Mineral)

۳. جدول مشخصات فیزیکی، شیمیایی و استانداردهای آزمون تولیدکننده (TDS)

مشخصه فنی / پارامتر آزمایشگاهی	روش آزمون استاندارد	مقدار شاخص (Typical)
ویسکوزیته در 20°C cSt	ASTM D445 / ISO 3104	172
ویسکوزیته در 40°C cSt	ASTM D445 / ISO 3104	52
ویسکوزیته در 100°C cSt	ASTM D445 / ISO 3104	7.7
شماره خنثی سازی mgKOH/g	ASTM / ISO / DIN	0.1
نقطه اشتعال	ASTM D92 (COC)	220
دانسیته در 15 °C	ASTM D4052 / ISO 12185	880
گرید ویسکوزیته (ISO VG)	ASTM D445 / ISO 3104	ISO VG 68
نوع روغن پایه	ASTM / ISO / DIN	معدنی تصفیه‌شده (Mineral)
حداکثر دمای لایه و توده	ASTM / ISO / DIN	-24°C تا +220°C

۴. جدول معادل‌یابی فنی و جایگزین‌های هم‌رده

ISRC-BABKAR-G68 — محصول مرجع هم‌خانواده در دسته روغن عملیات حرارتی (روغن عملیا
Shell / Mobil (ISO VG 68) — معادل بین‌المللی هم‌گرید (ISO VG 68) با پایه معدنی تصفیه‌شده
Behran / Pars (ISO VG 68) — جایگزین هم‌رده پالایشگاهی مطابق با استاندارد ISO 6743-14 (UH

تلفن ثابت فروش: ۳۶۴۸۳۴۲۸-۰۲۱ | پشتیبانی تلفنی: ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰
آقای قازاریان (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۷۰۰۰۸۷۴ | آقای عباسی (کارشناس فروش): ۰۹۱۲۵۳۰۴۲۰۲
خانم خانی (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰