کاتالوگ و دیتاشیت فنی مرجع محصول (TDS)

گریس ایروشل AeroShell Grease 64

تولیدکننده: شل (Shell) | گروه صنعتی: گریس نسوز

برند تولیدکننده	گرید / مشخصه فنی	نوع پایه / ساختار	دما و بسته‌بندی
شل (Shell)	—	گریس با پایه لیتیوم کمپلکس	منفی 73 تا 121 درجه سانتی گراد

۱. معرفی فنی و مشخصات عملکردی مرجع تولیدکننده

گریس ایروشل AeroShell Grease 64 برای واگن‌های کوره در صنایع کاشی، آجر و سیمان.

۲. کاربردهای کلیدی محصول در صنایع و دستگاه‌ها (Industries & Equipment)

- روانکاری انواع بلبرینگ‌ها و رولبرینگ‌های صنعتی، یاتاقان‌های الکتروموتورها، فن‌ها، پمپ‌ها
- نوار نقاله‌ها و مفاصل ماشین‌آلات صنعتی و راهسازی نیازمند گریس نسوز با قوام NLGI 2.

۳. جدول مشخصات فیزیکی، شیمیایی و استانداردهای آزمون تولیدکننده (TDS)

مشخصه فنی / پارامتر آزمایشگاهی	روش آزمون استاندارد	مقدار شاخص (Typical)
نوع غلیظ کننده	—	گریس با پایه لیتیوم کمپلکس
نفوذپذیری کارکرده در 25°C (Worked Penetration)	—	265 – 295 (0.1 mm)
ویسکوزیته در 40 درجه سانتی گراد	—	1840 میلی متر مربع بر ثانیه
ویسکوزیته در 100 درجه سانتی گراد	—	3.4 میلی متر مربع بر ثانیه
محدوده دمای عملکردی	—	منفی 73 تا 121 درجه سانتی گراد
درجه سفتی (NLGI)	—	NLGI 2
نوع غلیظ‌کننده و پایه	—	گریس با پایه لیتیوم کمپلکس
نوع بسته‌بندی	—	کارتریج / سطل ۱۵ کیلوگرم / بشکه ۱۸۰ کیلوگرم

تلفن ثابت فروش: ۳۶۴۸۳۴۲۸-۰۲۱ | پشتیبانی تلفنی: ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰
آقای قازاریان (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۷۰۰۰۸۷۴ | آقای عباسی (کارشناس فروش): ۰۹۱۲۵۳۰۴۲۰۲
خانم خانی (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰