کاتالوگ و دیتاشیت فنی مرجع محصول (TDS)

اسپری گالوانیزه سرد آمبروسول زینک ۹۸٪ لاملار (Ambro-Sol Lamellar 98% Zinc Z358)

تولیدکننده: آمبروسول (Ambro-Sol) | گروه صنعتی: اسپری‌ها و خمیرهای فنی صنعتی

برند تولیدکننده	گرید / مشخصه فنی	نوع پایه / ساختار	دما و بسته‌بندی
آمبروسول (Ambro-Sol)	پوشش ضدخوردگی روی (گالوانیزه سرد)	رزین مصنوعی با پیگمنت روی لاملار	up to +300 °C (peak +400 °C)

۱. معرفی فنی و مشخصات عملکردی مرجع تولیدکننده

Lamellar 98% Zinc (کد Z358) اسپری گالوانیزه سرد خط High Quality شرکت ایتالیایی Ambro-Sol است.

۲. کاربردهای کلیدی محصول در صنایع و دستگاه‌ها (Industries & Equipment)

- محافظت از سازه‌های فلزی آهنی، لوله‌ها، ناودان‌ها، نرده‌ها و ابزار کار
- روتوش و ترمیم قطعات گالوانیزه آسیب‌دیده (مثلاً پس از جوشکاری یا برش)
- پوشش ضدزنگ سطوح آهن، فولاد و آلومینیوم

۳. جدول مشخصات فیزیکی، شیمیایی و استانداردهای آزمون تولیدکننده (TDS)

مشخصه فنی / پارامتر آزمایشگاهی	روش آزمون استاندارد	مقدار شاخص (Typical)
ماهیت شیمیایی		رزین مصنوعی با پیگمنت ضدخوردگی بر پایه خمیر روی لاملار
رنگ	—	آلومینیومی / خاکستری روشن نیمه‌براق
خلوص پودر روی	—	بیش از 98 درصد
درصد فلز در فیلم خشک	—	67 درصد
درصد روی در فیلم خشک	—	48 درصد
مقاومت حرارتی	—	300 °C (اوج 400 °C)
چگالی نسبی (20 °C)	—	0.70 تا 0.74 g/ml
فشار (20 °C)	—	5.5 bar
پیشران	—	LPG
بازدهی هر قوطی	—	2 تا 3 متر مربع
زمان خشک شدن (20 °C)		عاری از گرد و غبار: 15 دقیقه؛ خشک لمسی: 30 دقیقه؛ خشک عمقی: 8 ساعت؛ قابل رنگ پس از 12 ساعت

۴. جدول معادل‌یابی فنی و جایگزین‌های هم‌رده

اسپری گالوا ویکون WEICON Galva Spray — جایگزین هم‌رده
اسپری روی (گالوانیزه سرد) ویکون WEICON Zinc Spray — جایگزین هم‌رده
اسپری روی براق ویکون WEICON Zinc Spray bright grade — جایگزین هم‌رده

تلفن ثابت فروش: ۳۶۴۸۳۴۲۸-۰۲۱ | پشتیبانی تلفنی: ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰
آقای قازاریان (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۷۰۰۰۸۷۴ | آقای عباسی (کارشناس فروش): ۰۹۱۲۵۳۰۴۲۰۲
خانم خانی (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰