گریس کلوبر پتامو جی وای kluber petamo gy 193

تولیدکننده: کل (Kluber) | گروه صنعتی: گریس نسوز

تامین صنعت چشمه
فروشگاه اینترنتی ISOURCES
Manufacturer Reference TDS

SKU: ISRC-23-11713

برند تولیدکننده	گرید / مشخصه فنی	نوع پایه / ساختار	دما و بسته‌بندی
کل (Kluber)	—	استر سنتتیک + پلی اوره	۲۰- تا ۱۸۰+°C

۱. معرفی فنی و مشخصات عملکردی مرجع تولیدکننده

انتخابی برای سیلندرهای خشک‌کن کاغذسازی: گریس کلوبر پتامو جی وای .kluber petamo gy 193

۲. کاربردهای کلیدی محصول در صنایع و دستگاه‌ها (Industries & Equipment)

- روانکاری انواع بلبرینگ‌ها و رولبرینگ‌های صنعتی، یاتاقان‌های الکتروموتورها، فن‌ها، پمپ‌ها
- نوار نقاله‌ها و مفاصل ماشین‌آلات صنعتی و راهسازی نیازمند گریس نسوز با قوام .NLGI 2

۳. جدول مشخصات فیزیکی، شیمیایی و استانداردهای آزمون تولیدکننده (TDS)

مشخصه فنی / پارامتر آزمایشگاهی	روش آزمون استاندارد	مقدار شاخص (Typical)
نوع پایه روغن	—	استر سنتتیک
نوع غلیظ کننده	—	پلی اوره (polyurea)
Worked Penetration (DIN ISO 2137, ۲۵°C)	DIN ISO 2137	۲۷۰–۳۱۰ × ۰٫۱ mm
گرید NLGI	—	2-3
ویسکوزیته کینماتیک پایه روغن در ۴۰°C (DIN 51562 pt. 01)	DIN 51562	۱۶۰ mm²/s
ویسکوزیته کینماتیک پایه روغن در ۱۰۰°C (DIN 51562 pt. 01)	DIN 51562	۱۷٫۵ mm²/s
نقطه قطره (Drop Point, DIN ISO 2176)	DIN ISO 2176	≤ ۲۴۰°C
محدوده دمایی کاری	—	۲۰- تا ۱۸۰+°C
چگالی در ۲۰°C	—	۱٫۰۳ g/cm³
Speed Factor (n × dm)	—	۴۰۰,۰۰۰ mm/min
فشار جریان (Flow Pressure, DIN 51805, ۲۰-°C)	DIN 51805	≥ ۱۴۰۰ mbar
مقاومت ضد خورندگی (DIN 51802, SKF-EMCOR, آب مقطر، ۱ هفته)	DIN 51802	≥ ۱ (degree)

تلفن ثابت فروش: ۳۶۴۸۳۴۲۸-۰۲۱ | پشتیبانی تلفنی: ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰
آقای قازاریان (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۷۰۰۰۸۷۴ | آقای عباسی (کارشناس فروش): ۰۹۱۲۵۳۰۴۲۰۲
خانم خانی (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰