چسب قفل رزوه لاک ست ۱۱۳۱ LOCSET 1131 (استحکام کم)

تولیدکننده: لاک ست (LOCSET - ستاک) | گروه صنعتی: چسب آناروبیک (قفل رزوه، آب‌بند و نگهدارنده)

تامین صنعت چشمه
فروشگاه اینترنتی ISOURCES
Manufacturer Reference TDS

SKU: ISRC-AD-LCS-1131

برند تولیدکننده	گرید / مشخصه فنی	نوع پایه / ساختار	دما و بسته‌بندی
لاک ست (LOCSET - ستاک)	قفل رزوه	استحکام کم	دی‌متیل‌اکریلات (آناروبیک)	-60 °C to +150 °C

۱. معرفی فنی و مشخصات عملکردی مرجع تولیدکننده

LOCSET 1131 چسب آناروبیک قفل‌کننده رزوه با استحکام کم از شرکت ستاک (SETAAK) است.

۲. کاربردهای کلیدی محصول در صنایع و دستگاه‌ها (Industries & Equipment)

- قفل کردن پیچ‌های تنظیم و کالیبراسیون
- آب‌بندی اتصالات رزوه‌ای لوله که نیاز به باز کردن دوره‌ای دارند
- پیچ‌های بی‌سر و رزوه‌های ریز تا M36

۳. جدول مشخصات فیزیکی، شیمیایی و استانداردهای آزمون تولیدکننده (TDS)

مشخصه فنی / پارامتر آزمایشگاهی	روش آزمون استاندارد	مقدار شاخص (Typical)
پایه	—	دی‌متیل‌اکریلات (آناروبیک تک‌جزئی)
کلاس استحکام	—	کم (Low)
رنگ	—	قرمز
ویسکوزیته (mPa·s)	—	1000 (تیکسوتروپ)
حداکثر اندازه رزوه	—	M36
لقی قابل پرکردن (mm)	—	0.08 - 0.25
استحکام برشی فشاری (DIN 54452)	DIN 54452	2 - 9 N/mm²
گشتاور شکست (Break loose، DIN 54454)	DIN 54454	8 - 20 N·m
گشتاور جداسازی (Break away، DIN 54454)	DIN 54454	کمتر از گشتاور شکست (< M-LB)
زمان گیرش اولیه (Fixture)	—	5 - 25 دقیقه
زمان رسیدن به استحکام کاری	—	4 - 6 ساعت
زمان پخت کامل	—	12 ساعت

۴. جدول معادل‌یابی فنی و جایگزین‌های هم‌رده

چسب قفل رزوه لاکتایت ۲۲۲ LOCTITE 222 (استحکام کم) — جایگزین هم‌رده
چسب قفل رزوه لاکسیل ۲۴-۱۸ LOXEAL 24-18 (استحکام کم) — جایگزین هم‌رده
چسب قفل‌کن پیچ و مهره ویکون WEICONLOCK AN 302-22 — جایگزین هم‌رده

تلفن ثابت فروش: ۳۶۴۸۳۴۲۸-۰۲۱ | پشتیبانی تلفنی: ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰
آقای قازاریان (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۷۰۰۰۸۷۴ | آقای عباسی (کارشناس فروش): ۰۹۱۲۵۳۰۴۲۰۲
خانم خانی (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰