# چسب قفل رزوه و آب‌بند لاک ست LOCSET 1231 ۱۲۳۱ (استحکام متوسط)

تولیدکننده: لاک ست (LOCSET - ستاک) | گروه صنعتی: چسب آناروبیک (قفل رزوه، آب‌بند و نگهدارنده)

تامین صنعت چشمه
فروشگاه اینترنتی ISOURCES
Manufacturer Reference TDS

SKU: ISRC-AD-LCS-1231

| برند تولیدکننده | گرید / مشخصه فنی | نوع پایه / ساختار | دما و بسته‌بندی |
|---|---|---|---|
| لاک ست (LOCSET - ستاک) | قفل رزوه | استحکام متوسط | دی‌متیل‌اکریلات (آناروبیک) | -60 °C to +150 °C |

## ۱. معرفی فنی و مشخصات عملکردی مرجع تولیدکننده

LOCSET 1231 چسب آناروبیک قفل‌کننده رزوه با استحکام متوسط از شرکت ستاک (SETAAK) است.

## ۲. کاربردهای کلیدی محصول در صنایع و دستگاه‌ها (Industries & Equipment)

- قفل کردن پیچ و مهره‌های تحت ارتعاش، آب‌بندی اتصالات رزوه‌ای خطوط گاز و روغن
- اتصالات رزوه‌ای تا M36

## ۳. جدول مشخصات فیزیکی، شیمیایی و استانداردهای آزمون تولیدکننده (TDS)

| مشخصه فنی / پارامتر آزمایشگاهی | روش آزمون استاندارد | مقدار شاخص (Typical) |
|---|---|---|
| پایه | — | دی‌متیل‌اکریلات (آناروبیک تک‌جزئی) |
| کلاس استحکام | — | متوسط (Medium) |
| رنگ | — | آبی |
| ویسکوزیته (mPa·s) | — | 1000 (تیکسوتروپ) |
| حداکثر اندازه رزوه | — | M36 |
| لقی قابل پرکردن (mm) | — | 0.08 - 0.25 |
| استحکام برشی فشاری (DIN 54452) | DIN 54452 | 5 - 15 N/mm² |
| گشتاور شکست (Break loose، DIN 54454) | DIN 54454 | 14 - 30 N·m |
| گشتاور جداسازی (Break away، DIN 54454) | DIN 54454 | کمتر از گشتاور شکست (< M-LB) |
| زمان گیرش اولیه (Fixture) | — | 2 - 10 دقیقه |
| زمان رسیدن به استحکام کاری | — | 2 - 3 ساعت |
| زمان پخت کامل | — | 12 ساعت |

## ۴. جدول معادل‌یابی فنی و جایگزین‌های هم‌رده

| |
|---|
| چسب قفل رزوه لاکتایت ۲۴۳ LOCTITE 243 (استحکام متوسط) — جایگزین هم‌رده |
| چسب قفل رزوه لاکسیل ۵۵-۰۳ LOXEAL 55-03 (استحکام متوسط) — جایگزین هم‌رده |
| چسب قفل‌کن پیچ و مهره ویکون WEICONLOCK AN 302-44 — جایگزین هم‌رده |

تلفن ثابت فروش: ۳۶۴۸۳۴۲۸-۰۲۱ | پشتیبانی تلفنی: ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰
آقای قازاریان (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۷۰۰۰۸۷۴ | آقای عباسی (کارشناس فروش): ۰۹۱۲۵۳۰۴۲۰۲
خانم خانی (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰