چسب آب‌بند لاکسیل ۸۶-۵۵ LOXEAL 86-55 (پخت تأخیری)

تولیدکننده: لاکسیل (LOXEAL) | گروه صنعتی: چسب آناروبیک (قفل رزوه، آب‌بند و نگهدارنده)

تامین صنعت چشمه
فروشگاه اینترنتی ISOURCES
Manufacturer Reference TDS

SKU: ISRC-AD-LOX-8655

برند تولیدکننده	گرید / مشخصه فنی	نوع پایه / ساختار	دما و بسته‌بندی
لاکسیل (LOXEAL)	آب‌بند رزوه و لوله | استحکام بالا	متاکریلات آناروبیک (Anaerobic)	-55°C/+150°C

۱. معرفی فنی و مشخصات عملکردی مرجع تولیدکننده

لاکسیل ۸۶-۵۵ یک چسب آناروبیک با استحکام بالا و پخت تأخیری برای قفل و آب‌بندی اتصالات رزوه‌ای و قطعات جفت‌شده است.

۲. کاربردهای کلیدی محصول در صنایع و دستگاه‌ها (Industries & Equipment)

- اتصالات رزوه‌ای بزرگ، قطعات جفت‌شده با تلرانس زیاد، مونتاژهای زمان‌بر، آب‌بندی دائمی

۳. جدول مشخصات فیزیکی، شیمیایی و استانداردهای آزمون تولیدکننده (TDS)

مشخصه فنی / پارامتر آزمایشگاهی	روش آزمون استاندارد	مقدار شاخص (Typical)
ترکیب	—	متاکریلات آناروبیک
رنگ	—	قرمز
زمان پخت اولیه (Handling)	—	90 - 60 دقیقه
فلورسانس	—	زیر نور آبی
زمان پخت کاربردی	—	24 - 12 ساعت
ویسکوزیته (+25°C - mPa s)	—	8.000 - 5.000
زمان پخت کامل	—	48 - 24 ساعت
وزن مخصوص (g/ml)	—	1,1
حداکثر قطر رزوه / پرکنندگی لقی	—	2" /0,30 mm
گشتاور شکست (Breakaway)	—	35 - 15 N m
نقطه اشتعال	—	> +100°C
گشتاور ادامه چرخش (Prevail)	—	45 - 15 N m

۴. جدول معادل‌یابی فنی و جایگزین‌های هم‌رده

چسب آب‌بند رزوه و لوله ویکون WEICONLOCK AN 305-86	جایگزین هم‌رده
چسب آب‌بند رزوه و لوله ویکون WEICONLOCK AN 302-80	جایگزین هم‌رده
چسب آب‌بند رزوه و لوله ویکون WEICONLOCK AN 302-77	جایگزین هم‌رده

تلفن ثابت فروش: ۳۶۴۸۳۴۲۸-۰۲۱ | پشتیبانی تلفنی: ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰
آقای قازاریان (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۷۰۰۰۸۷۴ | آقای عباسی (کارشناس فروش): ۰۹۱۲۵۳۰۴۲۰۲
خانم خانی (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰