خمیر ترمیم شفت لاکسیل ۸۹-۵۱ LOXEAL 89-51

تولیدکننده: لاکسیل (LOXEAL) | گروه صنعتی: چسب آناروبیک (قفل رزوه، آب‌بند و نگهدارنده)

تامین صنعت چشمه
فروشگاه اینترنتی ISOURCES
Manufacturer Reference TDS

SKU: ISRC-AD-LOX-8951

برند تولیدکننده	گرید / مشخصه فنی	نوع پایه / ساختار	دما و بسته‌بندی
لاکسیل (LOXEAL)	ترمیم شفت و نشیمنگاه (خمیر پرکننده آناروبیک)	متاکریلات آناروبیک (Anaerobic)	-55°C/+150°C

۱. معرفی فنی و مشخصات عملکردی مرجع تولیدکننده

لاکسیل ۸۹-۵۱ یک خمیر نقره‌ای پرکننده با ویسکوزیته بالاست که بین قطعات ماشین‌آلات برای ترمیم نواحی ساییده و بازگرداندن انطباق صحیح به کار می‌رود.

۲. کاربردهای کلیدی محصول در صنایع و دستگاه‌ها (Industries & Equipment)

- ترمیم شفت و هوزینگ ساییده، چرخیدن بلبرینگ در نشیمنگاه، جا خار و هزارخاری فرسوده
- قطعات رزوه‌ای آسیب‌دیده

۳. جدول مشخصات فیزیکی، شیمیایی و استانداردهای آزمون تولیدکننده (TDS)

مشخصه فنی / پارامتر آزمایشگاهی	روش آزمون استاندارد	مقدار شاخص (Typical)
ترکیب	—	متاکریلات آناروبیک
رنگ	—	نقره‌ای
زمان پخت اولیه (Handling)	—	15 - 30 دقیقه
ویسکوزیته (+25°C - mPa s)	—	60.000 - 720.000 HT
زمان پخت کاربردی	—	3 - 6 ساعت
وزن مخصوص (g/ml)	—	1,1
زمان پخت کامل	—	12 ساعت
حداکثر قطر رزوه / پرکنندگی لقی	—	2"/0,30 mm
نقطه اشتعال	—	> +100°C
گشتاور شکست (Breakaway)	—	40 - 45 N m
عمر انبارداری	—	۱ سال
گشتاور ادامه چرخش (Prevail)	—	15 - 20 N m
استحکام برشی	—	25 - 30 N/mm²
محدوده دمای کاری	—	-55°C/+150°C

تلفن ثابت فروش: ۳۶۴۸۳۴۲۸-۰۲۱ | پشتیبانی تلفنی: ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰
آقای قازاریان (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۷۰۰۰۸۷۴ | آقای عباسی (کارشناس فروش): ۰۹۱۲۵۳۰۴۲۰۲
خانم خانی (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰