کاتالوگ و دیتاشیت فنی مرجع محصول (TDS)

گریس مولیکوت MOLYKOTE 7325 Grease

تولیدکننده: مولیکوت (Molykote) | گروه صنعتی: گریس نسوز

برند تولیدکننده	گرید / مشخصه فنی	نوع پایه / ساختار	دما و بسته‌بندی
مولیکوت (Molykote)	—	روغن سیلیکونی فنیل متیل + صابون لیتیوم	۴۰- تا ۱۵۰+ °C

۱. معرفی فنی و مشخصات عملکردی مرجع تولیدکننده

گریس مولیکوت MOLYKOTE 7325 Grease مناسب سیستم‌های مرکزی تجهیزات معدنی و عمرانی.

۲. کاربردهای کلیدی محصول در صنایع و دستگاه‌ها (Industries & Equipment)

- روانکاری انواع بلبرینگ‌ها و رولبرینگ‌های صنعتی، یاتاقان‌های الکتروموتورها، فن‌ها، پمپ‌ها
- نوار نقاله‌ها و مفاصل ماشین‌آلات صنعتی و راهسازی نیازمند گریس نسوز با قوام NLGI 1-2.

۳. جدول مشخصات فیزیکی، شیمیایی و استانداردهای آزمون تولیدکننده (TDS)

مشخصه فنی / پارامتر آزمایشگاهی	روش آزمون استاندارد	مقدار شاخص (Typical)
رنگ (Color)	—	سفید (White)
درجه قوام (NLGI Class)	—	۱ تا ۲
میزان نفوذپذیری کارنکرده (Unworked Penetration)	—	۲۹۰ تا ۳۲۰ mm/10
میزان نفوذپذیری کارکرده (Worked Penetration)	—	۲۹۵ تا ۳۲۵ mm/10
نقطه قطره ای شدن (Dropping Point)	—	بیش از ۲۰۰+ °C
میزان روغن دهی / Bleed (در ۱۵۰°C / ۲۴ ساعت)	—	کمتر یا برابر ۶ (درصد (%))
میزان تبخیر / Evaporation (در ۱۵۰°C / ۲۴ ساعت)	—	کمتر یا برابر ۴ (درصد (%))
محدوده دمای عملکردی (Service Temperature)	—	۴۰- تا ۱۵۰+ °C
نوع محصول	—	گریس سیلیکونی
گرید NLGI	—	NLGI 1–2
نوع روغن پایه	—	روغن سیلیکونی فنیل متیل
غلیظ کننده	—	صابون لیتیوم

تلفن ثابت فروش: ۳۶۴۸۳۴۲۸-۰۲۱ | پشتیبانی تلفنی: ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰
آقای قازاریان (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۷۰۰۰۸۷۴ | آقای عباسی (کارشناس فروش): ۰۹۱۲۵۳۰۴۲۰۲
خانم خانی (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰