گریس مولیکوت MOLYKOTE AG-633 Grease

تولیدکننده: مولیکوت (Molykote) | گروه صنعتی: گریس نسوز

تامین صنعت چشمه
فروشگاه اینترنتی ISOURCES
Manufacturer Reference TDS

SKU: ISRC-23-86260

برند تولیدکننده	گرید / مشخصه فنی	نوع پایه / ساختار	دما و بسته‌بندی
مولیکوت (Molykote)	—	پولی آلفاالولفین + صابون لیتیوم	۵۰- تا ۱۵۰+ °C

۱. معرفی فنی و مشخصات عملکردی مرجع تولیدکننده

انتخابی برای کانوایرهای عبوری از کوره: گریس مولیکوت .MOLYKOTE AG-633 Grease

۲. کاربردهای کلیدی محصول در صنایع و دستگاه‌ها (Industries & Equipment)

- روانکاری انواع بلبرینگ‌ها و رولبرینگ‌های صنعتی، یاتاقان‌های الکتروموتورها، فن‌ها، پمپ‌ها
- نوار نقاله‌ها و مفاصل ماشین‌آلات صنعتی و راهسازی نیازمند گریس نسوز با قوام .NLGI 1

۳. جدول مشخصات فیزیکی، شیمیایی و استانداردهای آزمون تولیدکننده (TDS)

مشخصه فنی / پارامتر آزمایشگاهی	روش آزمون استاندارد	مقدار شاخص (Typical)
نوع روغن پایه (Base Oil)	—	پولی آلفاالولفین (PAO)
نوع غلیظ کننده (Thickener)	—	صابون لیتیوم (Lithium Soap)
روان کننده جامد (Solid Lubricants)	—	دارد (روان کننده های جامد ویژه)
محدوده دمای عملکردی (Service Temperature)	—	۵۰- تا ۱۵۰+ °C
نفوذپذیری کارکرده (Worked Penetration 60 strokes)	—	۳۱۰ mm/10
میزان روغن دهی / Bleed (در ۱۰۰°C / ۲۴ ساعت)	—	۵٫۶ (درصد (%))
میزان تبخیر / Evaporation (در ۹۹°C / ۲۲ ساعت)	—	۰٫۱ (درصد (%))
نقطه قطره ای شدن (Dropping Point)	—	بیش از ۲۵۰+ °C
تست خوردگی مس (در ۱۰۰°C / ۲۴ ساعت)	—	1a
قطر رد سایش ۴ ساچمه (1200rpm, 392N, 1h)	—	۰٫۶۷ mm
گشتاور راه اندازی در دمای ۴۰°C-	—	۶۰٫۰ mN·m
گشتاور کارکرد در دمای ۴۰°C-	—	۴۰٫۰ mN·m

۴. جدول معادل‌یابی فنی و جایگزین‌های هم‌رده

گریس مولیکوت MOLYKOTE EM-50L Grease — معادل مستقیم هم‌گرید

تلفن ثابت فروش: ۳۶۴۸۳۴۲۸-۰۲۱ | پشتیبانی تلفنی: ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰
آقای قازاریان (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۷۰۰۰۸۷۴ | آقای عباسی (کارشناس فروش): ۰۹۱۲۵۳۰۴۲۰۲
خانم خانی (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰