گریس مولیکوت MOLYKOTE BG-20 Synthetic Bearing Grease

تولیدکننده: مولیکوت (Molykote) | گروه صنعتی: گریس نسوز

تامین صنعت چشمه
فروشگاه اینترنتی ISOURCES
Manufacturer Reference TDS
SKU: ISRC-23-86529

برند تولیدکننده	گرید / مشخصه فنی	نوع پایه / ساختار	دما و بسته‌بندی
مولیکوت (Molykote)	—	استر (Ester Oil / Polyolester) + صابون لیت	۴۵- تا ۱۸۰+ (تا ۲۰۰+ کوتاه مدت) °C

۱. معرفی فنی و مشخصات عملکردی مرجع تولیدکننده

گریس مولیکوت MOLYKOTE BG-20 Synthetic Bearing Grease برای واگن‌های کوره در صنایع کاشی، آجر و سیمان.

۲. کاربردهای کلیدی محصول در صنایع و دستگاه‌ها (Industries & Equipment)

- روانکاری انواع بلبرینگ‌ها و رولبرینگ‌های صنعتی، یاتاقان‌های الکتروموتورها، فن‌ها، پمپ‌ها
- نوار نقاله‌ها و مفاصل ماشین‌آلات صنعتی و راهسازی نیازمند گریس نسوز با قوام NLGI 2.

۳. جدول مشخصات فیزیکی، شیمیایی و استانداردهای آزمون تولیدکننده (TDS)

مشخصه فنی / پارامتر آزمایشگاهی	روش آزمون استاندارد	مقدار شاخص (Typical)
ظاهر / رنگ (Color)	—	بژ (Beige)
نوع روغن پایه (Base Oil)	—	استر (Ester Oil / Polyolester)
غلیظ کننده (Thickener)	—	صابون لیتیوم کمپلکس (Lithium Complex)
درجه قوام (Unworked Penetration)	—	۲۴۰ تا ۲۷۰ mm/10 (NLGI 2-3)
دانسیته در ۲۰°C (Density)	—	۱٫۰۱ g/ml
گرانروی روغن پایه در ۴۰°C	—	۵۵ mm²/s
محدوده دمای عملکردی (Service Temperature)	—	۴۵- تا ۱۸۰+ (تا ۲۰۰+ کوتاه مدت) °C
نقطه قطره ای شدن (Dropping Point)	—	بیش از ۲۹۵+ °C
حداکثر فاکتور سرعت (DN Value)	—	۷۵۰,۰۰۰ mm/min
بار جوش خوردن چهار ساچمه (Four-ball Weld Load)	—	۲,۴۰۰ N
رد سایش چهار ساچمه (under 800 N load)	—	۱٫۰ mm
بار OK دستگاه Almen-Wieland	—	۲۰,۰۰۰ N

تلفن ثابت فروش: ۳۶۴۸۳۴۲۸-۰۲۱ | پشتیبانی تلفنی: ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰
آقای قازاریان (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۷۰۰۰۸۷۴ | آقای عباسی (کارشناس فروش): ۰۹۱۲۵۳۰۴۲۰۲
خانم خانی (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰