گریس مولیکوت Molykote D-321 R

تولیدکننده: مولیکوت (Molykote) | گروه صنعتی: گریس نسوز

تامین صنعت چشمه
فروشگاه اینترنتی ISOURCES
Manufacturer Reference TDS

SKU: ISRC-23-15569

برند تولیدکننده	گرید / مشخصه فنی	نوع پایه / ساختار	دما و بسته‌بندی
مولیکوت (Molykote)	—	—	180- تا 450+ °C

۱. معرفی فنی و مشخصات عملکردی مرجع تولیدکننده

مشخصات فنی کلیدی گریس مولیکوت Molykote D-321 R از برند مولیکوت (Molykote) در گروه گریس نسوز :

۲. کاربردهای کلیدی محصول در صنایع و دستگاه‌ها (Industries & Equipment)

- روانکاری انواع بلبرینگ‌ها و رولبرینگ‌های صنعتی، یاتاقان‌های الکتروموتورها، فن‌ها، پمپ‌ها
- نوار نقاله‌ها و مفاصل ماشین‌آلات صنعتی و راهسازی نیازمند گریس نسوز با قوام NLGI 2.

۳. جدول مشخصات فیزیکی، شیمیایی و استانداردهای آزمون تولیدکننده (TDS)

مشخصه فنی / پارامتر آزمایشگاهی	روش آزمون استاندارد	مقدار شاخص (Typical)
رنگ	—	خاکستری-مشکی
نفوذپذیری کارکرده در 25°C (Worked Penetration)	—	265 – 295 (0.1 mm)
ویسکوزیته در 23°C (#3 cup)	—	23 ثانیه
چگالی در 20°C	—	1.07 g/ml
محتوای غیرفرار (Nonvolatile content)	—	29%
محدوده دمای سرویس	—	180- تا 450+ °C
ضخامت فیلم خشک توصیه شده	—	5 تا 20 میکرومتر
ظرفیت بار Falex (سطح ساده)	—	4,500 N
ظرفیت بار Falex (سطح فسفاته)	—	12,500 N
ظرفیت بار Falex (سطح سندبلاست)	—	6,800 N
LFW-1 تعداد دور تا μ=0.1 (ساده)	—	212,000
LFW-1 تعداد دور تا μ=0.1 (فسفاته)	—	146,000

تلفن ثابت فروش: ۳۶۴۸۳۴۲۸-۰۲۱ | پشتیبانی تلفنی: ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰
آقای قازاریان (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۷۰۰۰۸۷۴ | آقای عباسی (کارشناس فروش): ۰۹۱۲۵۳۰۴۲۰۲
خانم خانی (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰