گریس مولیکوت MOLYKOTE FS-841 Grease

تولیدکننده: مولیکوت (Molykote) | گروه صنعتی: گریس نسوز

تامین صنعت چشمه
فروشگاه اینترنتی ISOURCES
Manufacturer Reference TDS

SKU: ISRC-23-86606

برند تولیدکننده	گرید / مشخصه فنی	نوع پایه / ساختار	دما و بسته‌بندی
مولیکوت (Molykote)	—	فلوروسیلیکون + PTFE (پلیمر فلورینه)	۴۰- تا ۲۳۲+ °C

۱. معرفی فنی و مشخصات عملکردی مرجع تولیدکننده

گزینه‌ای برای گریس‌خورهای شاسی و اتصالات خودروها: گریس مولیکوت .MOLYKOTE FS-841 Grease

۲. کاربردهای کلیدی محصول در صنایع و دستگاه‌ها (Industries & Equipment)

- روانکاری انواع بلبرینگ‌ها و رولبرینگ‌های صنعتی، یاتاقان‌های الکتروموتورها، فن‌ها، پمپ‌ها
- نوار نقاله‌ها و مفاصل ماشین‌آلات صنعتی و راهسازی نیازمند گریس نسوز با قوام .NLGI 2

۳. جدول مشخصات فیزیکی، شیمیایی و استانداردهای آزمون تولیدکننده (TDS)

مشخصه فنی / پارامتر آزمایشگاهی	روش آزمون استاندارد	مقدار شاخص (Typical)
ظاهر / رنگ (Color)	—	سفید (White)
نوع روغن پایه (Base Oil)	—	فلوروسیلیکون (Fluorosilicone)
غلیظ کننده (Thickener)	—	PTFE (پلیمر فلورینه)
نفوذپذیری کارکرده (Worked Penetration 60 strokes)	—	۲۸۰ mm/10 (NLGI 2)
محدوده دمای عملکردی (Service Temperature)	—	۴۰- تا ۲۳۲+ °C
نقطه قطره ای شدن (Dropping Point)	—	بیش از ۲۸۰+ °C
میزان روغن دهی / Bleed (در ۲۳۲°C / ۳۰ ساعت)	—	۴٫۰ (درصد (%))
میزان تبخیر / Evaporation (در ۲۳۲°C / ۳۰ ساعت)	—	۶٫۳ (درصد (%))
گشتاور راه اندازی در دمای ۴۰°C-	—	۲۳۰ mN·m
گشتاور کارکرد در دمای ۴۰°C-	—	۱۱۰ mN·m
قطر رد سایش ۴ ساچمه (1200rpm, 40kg, 1h)	—	۰٫۸ mm
تست ضدزنگ یاتاقان (0.1% NaCl, 25°C, 24h)	—	۱ (بدون زنگ زدگی)

تلفن ثابت فروش: ۳۶۴۸۳۴۲۸-۰۲۱ | پشتیبانی تلفنی: ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰
آقای قازاریان (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۷۰۰۰۸۷۴ | آقای عباسی (کارشناس فروش): ۰۹۱۲۵۳۰۴۲۰۲
خانم خانی (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰