گریس مولیکوت MOLYKOTE G-1067 Grease

تولیدکننده: مولیکوت (Molykote) | گروه صنعتی: گریس نسوز

تامین صنعت چشمه
فروشگاه اینترنتی ISOURCES
Manufacturer Reference TDS

SKU: ISRC-22-86974

برند تولیدکننده	گرید / مشخصه فنی	نوع پایه / ساختار	دما و بسته‌بندی
مولیکوت (Molykote)	—	پلی‌آلفاالولفین سنتتیک (PAO) + کمپلکس لیتیوم	۵۰- تا ۱۲۰+ °C

۱. معرفی فنی و مشخصات عملکردی مرجع تولیدکننده

گزینه‌ای برای سیستم‌های گریس‌کاری مرکزی ماشین‌آلات: گریس مولیکوت .MOLYKOTE G-1067 Grease

۲. کاربردهای کلیدی محصول در صنایع و دستگاه‌ها (Industries & Equipment)

- روانکاری انواع بلبرینگ‌ها و رولبرینگ‌های صنعتی، یاتاقان‌های الکتروموتورها، فن‌ها، پمپ‌ها
- نوار نقاله‌ها و مفاصل ماشین‌آلات صنعتی و راهسازی نیازمند گریس نسوز با قوام .NLGI 0-1

۳. جدول مشخصات فیزیکی، شیمیایی و استانداردهای آزمون تولیدکننده (TDS)

مشخصه فنی / پارامتر آزمایشگاهی	روش آزمون استاندارد	مقدار شاخص (Typical)
ظاهر / رنگ (Appearance)	—	سفید (White)
نوع روغن پایه (Base Oil)	—	پلی آلفاالولفین سنتتیک (PAO)
غلیظ کننده (Thickener)	—	صابون لیتیوم (Lithium Soap)
روان کننده جامد (Solid Lubricants)	—	روان کننده های جامد سفید
درجه قوام / نفوذپذیری (Worked Penetration 60 strokes)	—	۳۴۲ mm/10
محدوده دمای عملکردی (Service Temperature)	—	۵۰- تا ۱۲۰+ °C
نقطه قطره ای شدن (Dropping Point)	—	۲۱۰ °C
میزان روغن دهی / Bleed (در ۱۰۰°C / ۲۴ ساعت)	—	۰/۰ (درصد (%))
افت تبخیر روغن (در ۹۹°C / ۲۲ ساعت)	—	۰/۱ (درصد (%))
تست خوردگی مس (در ۱۰۰°C / ۲۴ ساعت)	—	1a
قطر رد سایش ۴ ساچمه (1200rpm, 392N, 1h)	—	۰/۶۷ mm
گشتاور راه اندازی دما پایین (در ۴۰°C-)	—	۴۶ m*mN

۴. جدول معادل‌یابی فنی و جایگزین‌های هم‌رده

گریس مولیکوت MOLYKOTE G-1056 Grease — معادل مستقیم هم‌گرید

تلفن ثابت فروش: ۳۶۴۸۳۴۲۸-۰۲۱ | پشتیبانی تلفنی: ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰
آقای قازاریان (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۷۰۰۰۸۷۴ | آقای عباسی (کارشناس فروش): ۰۹۱۲۵۳۰۴۲۰۲
خانم خانی (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰