گریس نایکو جی ان NYCO GREASE GN 4343

تولیدکننده: اصلی (OEM) | گروه صنعتی: گریس نسوز

تامین صنعت چشمه
فروشگاه اینترنتی ISOURCES
Manufacturer Reference TDS

SKU: ISRC-21-29244

برند تولیدکننده	گرید / مشخصه فنی	نوع پایه / ساختار	دما و بسته‌بندی
اصلی (OEM)	—	سیلیکون + صابون لیتیوم	-۶۵ تا +۱۷۵°C

۱. معرفی فنی و مشخصات عملکردی مرجع تولیدکننده

گریس نایکو جی ان NYCO GREASE GN 4343؛ گریس نسوز با قوام NLGI 2 ، بر پایه‌ی سیلیکون + صابون لیتیوم، با محدوده‌ی دمای کاری -۶۵ تا +۱۷۵°C .

۲. کاربردهای کلیدی محصول در صنایع و دستگاه‌ها (Industries & Equipment)

- روانکاری انواع بلبرینگ‌ها و رولبرینگ‌های صنعتی، یاتاقان‌های الکتروموتورها، فن‌ها، پمپ‌ها
- نوار نقاله‌ها و مفاصل ماشین‌آلات صنعتی و راهسازی نیازمند گریس نسوز با قوام NLGI 2.

۳. جدول مشخصات فیزیکی، شیمیایی و استانداردهای آزمون تولیدکننده (TDS)

مشخصه فنی / پارامتر آزمایشگاهی	روش آزمون استاندارد	مقدار شاخص (Typical)
ظاهر	—	گریس سفید همگن
نقطه ی چکش (Dropping Point)	—	حداقل 210°C
نفوذپذیری کاری (۶۰ ضربه)	—	290 (1/10 mm)
NLGI	—	2
جداسازی روغن (۳۰ ساعت در ۱۰۰°C)	—	حداکثر 0.5% وزنی
تبخیر (۲۲ ساعت در ۱۰۰°C)	—	حداکثر 1.2% وزنی
خوردگی مس (۲۴ ساعت در ۱۰۰°C)	—	مطابق SAE-AMS-G-4343
گشتاور در -۶۵°C (راه اندازی / ۱ ساعت)	—	0.32 / 0.03 Nm
ویسکوزیته ظاهری در (1- s ۲۰) -۵۴°C	—	حداکثر 450 Pa.s
آزمون خوردگی بیرینگ	—	قبول (بدون خوردگی)
سازگاری الاستومر NBR-L (۱۶۸ ساعت در ۷۰°C)	—	20% حجمی
پایداری اکسیداسیون (افت فشار بعد از ۱۰۰ ساعت)	—	حداکثر 15 kPa

۴. جدول معادل‌یابی فنی و جایگزین‌های هم‌رده

گریس مولیکوت MOLYKOTE 33 Medium Extreme Low Temperature Grease — معادل مستقیم هم‌گرید

تلفن ثابت فروش: ۳۶۴۸۳۴۲۸-۰۲۱ | پشتیبانی تلفنی: ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰
آقای قازاریان (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۷۰۰۰۸۷۴ | آقای عباسی (کارشناس فروش): ۰۹۱۲۵۳۰۴۲۰۲
خانم خانی (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰