گریس مولیکوت اچ اس سی پلاس

تولیدکننده: مولیکوت (Molykote) | گروه صنعتی: گریس نسوز

تامین صنعت چشمه
فروشگاه اینترنتی ISOURCES
Manufacturer Reference TDS

SKU: ISRC-23-27782

برند تولیدکننده	گرید / مشخصه فنی	نوع پایه / ساختار	دما و بسته‌بندی
مولیکوت (Molykote)	—	روغن معدنی	۳۰- تا ۱۱۰۰ °C

۱. معرفی فنی و مشخصات عملکردی مرجع تولیدکننده

گریس مولیکوت اچ اس سی پلاس مناسب بلبرینگ‌های توپی چرخ (مطابق توصیه‌ی سازنده).

۲. کاربردهای کلیدی محصول در صنایع و دستگاه‌ها (Industries & Equipment)

- روانکاری انواع بلبرینگ‌ها و رولبرینگ‌های صنعتی، یاتاقان‌های الکتروموتورها، فن‌ها، پمپ‌ها
- نوار نقاله‌ها و مفاصل ماشین‌آلات صنعتی و راهسازی نیازمند گریس نسوز با قوام NLGI 2.

۳. جدول مشخصات فیزیکی، شیمیایی و استانداردهای آزمون تولیدکننده (TDS)

مشخصه فنی / پارامتر آزمایشگاهی	روش آزمون استاندارد	مقدار شاخص (Typical)
نوع پایه	—	روغن معدنی
نفوذپذیری کارکرده در 25°C (Worked Penetration)	—	265 – 295 (0.1 mm)
رنگ	—	مسی (Copper)
پنتریشن (Unworked)	—	250–280 mm/10
چگالی در ۲۰°C	—	1.4 g/ml
محدوده دمایی کاری	—	۳۰- تا ۱۱۰۰ °C
محدوده دمایی کاری (فارنهایت)	—	۲۲- تا ۲۰۱۲ °F
نقطه ریزش (Drop Point)	—	ندارد (None)
بار جوش (Weld Load)	—	4800 N
اثر سایش تحت ۴۰۰ N	—	0.6 mm
اثر سایش تحت ۸۰۰ N	—	1.1 mm
بار OK (Almen-Wieland)	—	20,000 N

تلفن ثابت فروش: ۳۶۴۸۳۴۲۸-۰۲۱ | پشتیبانی تلفنی: ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰
آقای قازاریان (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۷۰۰۰۸۷۴ | آقای عباسی (کارشناس فروش): ۰۹۱۲۵۳۰۴۲۰۲
خانم خانی (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰