کاتالوگ و دیتاشیت فنی مرجع محصول (TDS)

چسب وصله آپارات رما تیپ تاپ SC-BL (REMA TIP TOP CEMENT SC-BL)

تولیدکننده: رما تیپ تاپ (REMA TIP TOP) | گروه صنعتی: چسب لاستیک و آپارات نوار نقاله

برند تولیدکننده	گرید / مشخصه فنی	نوع پایه / ساختار	دما و بسته‌بندی
رما تیپ تاپ (REMA TIP TOP)	سیمان ولکانیزاسیون تعمیر تایر	سیمان ولکانیزاسیون (فاقد CFC و آروماتیک)	18 °C to +160 °C (vulcanizing temperature)

۱. معرفی فنی و مشخصات عملکردی مرجع تولیدکننده

CEMENT SC-BL (Special Cement BL) سیمان ولکانیزاسیون REMA TIP TOP آلمان برای نصب وصله‌های تعمیر تایر RAD، PN و UP و مواد تعمیری مانند MINICOMBI، REMA STEM، SEALASTIC و RUBBER SV-GUM است.

۲. کاربردهای کلیدی محصول در صنایع و دستگاه‌ها (Industries & Equipment)

- نصب وصله‌های تعمیر تایر رادیال (RAD) و بایاس (PN، UP) از داخل تایر
- آماده‌سازی کانال پنچری برای RAD STEM، SEALASTIC، MINICOMBI و SUPER SL
- تعمیر تایرهای سنگین و OTR (با دو لایه)

۳. جدول مشخصات فیزیکی، شیمیایی و استانداردهای آزمون تولیدکننده (TDS)

مشخصه فنی / پارامتر آزمایشگاهی	روش آزمون استاندارد	مقدار شاخص (Typical)
نوع	—	سیمان ولکانیزاسیون تک‌جزئی
دمای ولکانیزاسیون	—	18 تا 160 °C
زمان خشک شدن لایه اول	—	حداقل 60 دقیقه
زمان خشک شدن لایه دوم	—	10 تا 45 دقیقه (با پشت انگشت آزمایش شود)
زمان انتظار پیش از ولکانیزاسیون گرم		حداکثر 12 ساعت (برای زمان بیشتر از SOLUTION HR استفاده شود)
زمان انتظار تا بهره‌برداری (خودولکانیزه)	—	24 ساعت در حداقل 18 °C (تعمیر OTR/EM: 48 ساعت)
حلال	—	کلاس VbF: A1
شرایط نگهداری	—	20 ± 5 °C طبق DIN 7716، خشک و تاریک
عمر انبارداری	—	4 سال در ظرف اصلی باز نشده
شماره کالای رسمی (Article No.)		5159303 (4 g)، 5159327 (12 g)، 5159334 (30 g)، 5159341 (40 g)، 5159358 (70 g)، 5159366 / 5159405 (200 g)، 5159389 (650 g)، 5159396 (4 kg)
محدوده دمای کاری	—	18 °C to +160 °C (vulcanizing temperature)

۴. جدول معادل‌یابی فنی و جایگزین‌های هم‌رده

چسب آپارات تایر OTR رما تیپ تاپ (REMA TIP TOP CEMENT OTR) — جایگزین هم‌رده

تلفن ثابت فروش: ۳۶۴۸۳۴۲۸-۰۲۱ | پشتیبانی تلفنی: ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰
آقای قازاریان (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۷۰۰۰۸۷۴ | آقای عباسی (کارشناس فروش): ۰۹۱۲۵۳۰۴۲۰۲
خانم خانی (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰