کاتالوگ و دیتاشیت فنی مرجع محصول (TDS)

چسب واشرساز سیلیکونی سلسیل اتوسل RTV (Selsil Auto-Sel RTV Liquid Gasket)

تولیدکننده: سلسیل (Selsil) | گروه صنعتی: چسب واشرساز و درزگیر حرارتی

برند تولیدکننده	گرید / مشخصه فنی	نوع پایه / ساختار	دما و بسته‌بندی
سلسیل (Selsil)	واشرساز سیلیکونی	دمای بالا	سیلیکون پلیمر (پخت خنثی اکسیم)	-50 °C to +250 °C

۱. معرفی فنی و مشخصات عملکردی مرجع تولیدکننده

Selsil Auto-Sel RTV یک واشرساز سیلیکونی با مدول پایین برای کاربردهای تخصصی است.

۲. کاربردهای کلیدی محصول در صنایع و دستگاه‌ها (Industries & Equipment)

- واشرسازی درب دیفرانسیل، موتور و کاربراتور خودرو، پمپ‌ها و ترموستات‌ها، سیستم‌های گرمایشی

۳. جدول مشخصات فیزیکی، شیمیایی و استانداردهای آزمون تولیدکننده (TDS)

مشخصه فنی / پارامتر آزمایشگاهی	روش آزمون استاندارد	مقدار شاخص (Typical)
نوع محصول	—	سیلیکون پلیمر
سیستم پخت	—	خنثی (اکسیم)
چگالی	—	1.14 ± 0.03 g/ml (TS 781 ISO 758)
سختی	—	30 ± 5 Shore A (پس از 28 روز)
استحکام کششی	—	≥1.5 N/mm² (ASTM D412)
زمان خشک شدن سطحی	—	7 تا 13 دقیقه (23 °C، 50% RH)
سرعت پخت	—	حداقل 3 mm در روز
ازدیاد طول تا شکست	—	≥200%
شره (Sag)	—	0 mm
دمای اعمال	—	5 °C تا 40 °C
رنگ‌ها	—	خاکستری و مشکی (هر دو 85 گرم، 48 عدد در کارتن)
محدوده دمای کاری	—	-50 °C to +250 °C

۴. جدول معادل‌یابی فنی و جایگزین‌های هم‌رده

چسب واشرساز سیلیکونی حرارتی لاکسیل ۵۹-۳۰ LOXEAL 59-30 — جایگزین هم‌رده

تلفن ثابت فروش: ۳۶۴۸۳۴۲۸-۰۲۱ | پشتیبانی تلفنی: ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰
آقای قازاریان (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۷۰۰۰۸۷۴ | آقای عباسی (کارشناس فروش): ۰۹۱۲۵۳۰۴۲۰۲
خانم خانی (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰