گریس اس کا اف SKF LGHP 2

تولیدکننده: اس کا اف (SKF) | گروه صنعتی: گریس نسوز

تامین صنعت چشمه
فروشگاه اینترنتی ISOURCES
Manufacturer Reference TDS

SKU: ISRC-23-29402

برند تولیدکننده	گرید / مشخصه فنی	نوع پایه / ساختار	دما و بسته‌بندی
اس کا اف (SKF)	—	معدنی + پلی اوره (Di-urea)	-40 تا +150 درجه سانتی گراد

۱. معرفی فنی و مشخصات عملکردی مرجع تولیدکننده

گزینه‌ای برای واگن‌های کوره و تجهیزات اطراف آن: گریس اس کا اف SKF LGHP 2.

۲. کاربردهای کلیدی محصول در صنایع و دستگاه‌ها (Industries & Equipment)

- روانکاری انواع بلبرینگ‌ها و رولبرینگ‌های صنعتی، یاتاقان‌های الکتروموتورها، فن‌ها، پمپ‌ها
- نوار نقاله‌ها و مفاصل ماشین‌آلات صنعتی و راهسازی نیازمند گریس نسوز با قوام NLGI 2.

۳. جدول مشخصات فیزیکی، شیمیایی و استانداردهای آزمون تولیدکننده (TDS)

مشخصه فنی / پارامتر آزمایشگاهی	روش آزمون استاندارد	مقدار شاخص (Typical)
نفوذپذیری کارکرده در 25°C (Worked Penetration)	—	265 – 295 (0.1 mm)
گرید NLGI	—	2
نوع روغن پایه	—	معدنی (Mineral)
نوع تغلیظ کننده	—	پلی اوره (Di-urea)
رنگ	—	آبی
محدوده دمای کارکرد	—	-40 تا +150 درجه سانتی گراد
نقطه قطره ای (Drop Point)	—	+250 درجه سانتی گراد
ویسکوزیته روغن پایه (در 40°C)	—	96 mm²/s
کاربرد اصلی	—	الکتروموتورها، فن ها، پمپ ها
دمای کاری	—	-40 تا +150 درجه سانتی گراد
غلیظکننده	—	پلی اوره

۴. جدول معادل‌یابی فنی و جایگزین‌های هم‌رده

گریس مولیکوت MOLYKOTE G-0010 Grease — معادل مستقیم هم‌گرید

تلفن ثابت فروش: ۳۶۴۸۳۴۲۸-۰۲۱ | پشتیبانی تلفنی: ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰
آقای قازاریان (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۷۰۰۰۸۷۴ | آقای عباسی (کارشناس فروش): ۰۹۱۲۵۳۰۴۲۰۲
خانم خانی (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰