گریس والوالین Valvoline Heavy Duty Cerulean NLGI 1

تولیدکننده: والوالین (Valvoline) | گروه صنعتی: گریس نسوز

تامین صنعت چشمه
فروشگاه اینترنتی ISOURCES
Manufacturer Reference TDS

SKU: ISRC-23-35936

برند تولیدکننده	گرید / مشخصه فنی	نوع پایه / ساختار	دما و بسته‌بندی
والوالین (Valvoline)	—	۲۲۰ mm²/s + لیتیوم کمپلکس	۱۰- تا ۱۵۰°C (۱۴ تا ۳۰۰°F)

۱. معرفی فنی و مشخصات عملکردی مرجع تولیدکننده

گریس والوالین Valvoline Heavy Duty Cerulean NLGI 1؛ گریس دمابالا با ترکیب ۲۲۰ mm²/s + لیتیوم کمپلکس، در درجه‌ی NLGI 1 ، با محدوده‌ی دمای کاری ۱۰- تا ۱۵۰°C (۱۴ تا ۳۰۰°F) از والوالین.

۲. کاربردهای کلیدی محصول در صنایع و دستگاه‌ها (Industries & Equipment)

- گریس لیتیوم کمپلکس فشار شدید والوالین Cerulean NLGI 1 – مقاومت عالی در برابر بار و دمای بالا
- مناسب معدن، راهسازی، صنایع و ناوگان تجاری. تایید NLGI GC-LB، نقطه چکش ۲۴۶°C
- بار Timken ۶۰ پوند. عملکرد برتر در محیط های خیس و خاکی. دریافت قیمت و مشاوره از واحد فروش و تامین تخصصی.

۳. جدول مشخصات فیزیکی، شیمیایی و استانداردهای آزمون تولیدکننده (TDS)

مشخصه فنی / پارامتر آزمایشگاهی	روش آزمون استاندارد	مقدار شاخص (Typical)
نوع غلیظ کننده	—	لیتیوم کمپلکس
نفوذپذیری کارکرده در 25°C (Worked Penetration)	—	310 – 340 (0.1 mm)
گرید NLGI	—	1
رنگ	—	آبی
نقطه چکش (Dropping Point)	—	۲۴۶°C (۴۷۵°F)
سایش Ball۴-، قطر اثر	—	0.55 mm
بار جوش Ball۴-	—	۵۰۰ kg
شاخص بار سایش (Load Wear Index)	—	۷۵
بار Timken	—	۶۰ lbs
Falex Ring on Block (بار بالا/سرعت پایین)	—	قبول (Pass)
اسپری شستشوی آب (Water Spray-Off)	—	۴۰٪ افت
شستشوی آب در ۸۰°C (Water Washout)	—	کمتر از ۱۰٪

تلفن ثابت فروش: ۳۶۴۸۳۴۲۸-۰۲۱ | پشتیبانی تلفنی: ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰
آقای قازاریان (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۷۰۰۰۸۷۴ | آقای عباسی (کارشناس فروش): ۰۹۱۲۵۳۰۴۲۰۲
خانم خانی (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰