خمیر ترمیم فلزات ویکون WEICON B (روان، پرشده با فولاد)

تولیدکننده: ویکون (WEICON) | گروه صنعتی: چسب اپوکسی و خمیر ترمیم فلزات

تامین صنعت چشمه
فروشگاه اینترنتی ISOURCES
Manufacturer Reference TDS

SKU: ISRC-AD-WEI-10000020

برند تولیدکننده	گرید / مشخصه فنی	نوع پایه / ساختار	دما و بسته‌بندی
ویکون (WEICON)	اپوکسی ترمیم فلزات	پرشده با فولاد	رزین اپوکسی (Epoxy)	-35°C (-4°F) to +120°C (+248°F)

۱. معرفی فنی و مشخصات عملکردی مرجع تولیدکننده

WEICON B یک سیستم رزین اپوکسی روان و پرشده با فولاد با زمان کارپذیری طولانی است که برای بازسازی جزئیات در مدل‌سازی و قالب‌سازی و پر کردن حفره‌ها و ریزمنافذ قطعات ریختگی به کار می‌رود.

۲. کاربردهای کلیدی محصول در صنایع و دستگاه‌ها (Industries & Equipment)

- مدل‌سازی و قالب‌سازی دقیق، ساخت ابزار، شابلون، گیج و فیکسچر
- پر کردن مک و ریزمنافذ قطعات ریختگی و فولادی، ترمیم قطعات فولادی

۳. جدول مشخصات فیزیکی، شیمیایی و استانداردهای آزمون تولیدکننده (TDS)

مشخصه فنی / پارامتر آزمایشگاهی	روش آزمون استاندارد	مقدار شاخص (Typical)
پایه	—	Epoxy
پرکننده	—	steel
بافت	—	روان
رنگ	—	خاکستری تیره
حداقل عمر انبارداری	—	36 ماه
دمای اجرا	—	+15°C to +40°C
نسبت اختلاط وزنی	—	100:10
نسبت اختلاط حجمی	—	100:29
ویسکوزیته مخلوط	—	200.000 mPa·s
چگالی مخلوط	—	2,5 g/cm³
مصرف	—	2,5 kg/m²
حداکثر ضخامت لایه	—	30 mm

۴. جدول معادل‌یابی فنی و جایگزین‌های هم‌رده

خمیر ترمیم فولاد مولتی متال MultiMetall MM-metal SS-steel — جایگزین هم‌رده
خمیر ترمیم فولاد مولتی متال استیل MultiMetall MM-metal SS-steel 382 — جایگزین هم‌رده
خمیر ترمیم فلزات مولتی متال استیل سرامیک MultiMetall MM-metal SS-steelceramic — جایگزین هم‌رده

تلفن ثابت فروش: ۳۶۴۸۳۴۲۸-۰۲۱ | پشتیبانی تلفنی: ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰
آقای قازاریان (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۷۰۰۰۸۷۴ | آقای عباسی (کارشناس فروش): ۰۹۱۲۵۳۰۴۲۰۲
خانم خانی (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰