رزین اپوکسی ویکون WEICON C (پرشده با آلومینیوم، مقاوم به دما)

تولیدکننده: ویکون (WEICON) | گروه صنعتی: چسب اپوکسی و خمیر ترمیم فلزات

تامین صنعت چشمه
فروشگاه اینترنتی ISOURCES
Manufacturer Reference TDS

SKU: ISRC-AD-WEI-10000032

برند تولیدکننده	گرید / مشخصه فنی	نوع پایه / ساختار	دما و بسته‌بندی
ویکون (WEICON)	اپوکسی ترمیم فلزات	پرشده با آلومینیوم	رزین اپوکسی (Epoxy)	-80°C to +220°C

۱. معرفی فنی و مشخصات عملکردی مرجع تولیدکننده

WEICON C یک سیستم رزین اپوکسی روان و مقاوم به دما برای مصارف صنعتی است که غیرخورنده و ضدمغناطیس است و تقریباً بدون جمع‌شدگی پخت می‌شود.

۲. کاربردهای کلیدی محصول در صنایع و دستگاه‌ها (Industries & Equipment)

- چسب‌کاری سطوح بزرگ، ریختن قالب، ساخت فیکسچر و ابزار (مانند قالب تزریق)، کاربردهای صنعتی

۳. جدول مشخصات فیزیکی، شیمیایی و استانداردهای آزمون تولیدکننده (TDS)

مشخصه فنی / پارامتر آزمایشگاهی	روش آزمون استاندارد	مقدار شاخص (Typical)
پایه	—	Epoxy
پرکننده	—	aluminium
بافت	—	روان
رنگ	—	خاکستری
حداقل عمر انبارداری	—	24 ماه
دمای اجرا	—	+15°C to +40°C
نسبت اختلاط وزنی	—	100:11
نسبت اختلاط حجمی	—	100:20
ویسکوزیته مخلوط	—	~35.000 mPa·s
چگالی مخلوط	—	1,6 g/cm³
مصرف	—	1,6 kg/m²
حداکثر ضخامت لایه	—	10 mm

۴. جدول معادل‌یابی فنی و جایگزین‌های هم‌رده

خمیر ترمیم آلومینیوم مولتی متال MultiMetall MM-metal SS-aluminium — جایگزین هم‌رده
خمیر ترمیم آلومینیوم دوکن Devcon Aluminum Putty (F) — جایگزین هم‌رده
رزین اپوکسی ویکون WEICON F2 (روان، پرشده با آلومینیوم) — جایگزین هم‌رده

تلفن ثابت فروش: ۳۶۴۸۳۴۲۸-۰۲۱ | پشتیبانی تلفنی: ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰
آقای قازاریان (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۷۰۰۰۸۷۴ | آقای عباسی (کارشناس فروش): ۰۹۱۲۵۳۰۴۲۰۲
خانم خانی (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰