# اسپری مس ویکون WEICON Copper Spray

تولیدکننده: ویکون (WEICON) | گروه صنعتی: اسپری‌ها و خمیرهای فنی صنعتی

تامین صنعت چشمه
فروشگاه اینترنتی ISOURCES
Manufacturer Reference TDS

SKU: ISRC-AD-WEI-10000140

| برند تولیدکننده | گرید / مشخصه فنی | نوع پایه / ساختار | دما و بسته‌بندی |
|---|---|---|---|
| ویکون (WEICON) | اسپری پوشش فلزی محافظ \| مس | پوشش فلزی با رنگدانه مس | -50°C to +300°C |

## ۱. معرفی فنی و مشخصات عملکردی مرجع تولیدکننده

اسپری مس ویکون یک اسپری فلزی مقاوم در برابر شرایط جوی با چسبندگی بالا و درصد بالای مس است که برای پوشش‌های محافظ و تزئینی با ظاهر فلز غیرآهنی در فضای داخلی و بیرونی به کار می‌رود.

## ۲. کاربردهای کلیدی محصول در صنایع و دستگاه‌ها (Industries & Equipment)

- لبه پنجره و ناودان، مس‌کاری ظاهری قطعات و طرح‌ها، کارهای مرمت و تزئینی
- پوشش محافظ قطعات فلزی

## ۳. جدول مشخصات فیزیکی، شیمیایی و استانداردهای آزمون تولیدکننده (TDS)

| مشخصه فنی / پارامتر آزمایشگاهی | روش آزمون استاندارد | مقدار شاخص (Typical) |
|---|---|---|
| رنگ | — | copper-metallic, matt |
| بدون سیلیکون | — | بله |
| محدوده کاربرد | — | داخلی و بیرونی |
| بایندر | — | Acrylate resin |
| رنگدانه | — | copper pigments |
| خلوص رنگدانه | — | ca. 99.9% Cu |
| درصد فلز در فیلم خشک | — | ~50 % |
| دمای اجرا | — | +5 to +35°C, ideally +18 to +35°C |
| مصرف | — | ~ 2 m² |
| ضخامت لایه (۱٫۵ لایه ضربدری) | — | 20 - 30 µm |
| خشک‌شدن سطحی (Dust-dry) | — | 10 دقیقه |
| حداقل عمر انبارداری | — | 24 ماه |
| پخت کامل پس از | — | 4-6 ساعت |
| قابل رنگ‌آمیزی پس از | — | after 4 ساعت |
| چگالی | — | 0,9 g/cm³ |
| مقاومت دمایی | — | -50°C to +300°C |

تلفن ثابت فروش: ۳۶۴۸۳۴۲۸-۰۲۱ | پشتیبانی تلفنی: ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰
آقای قازاریان (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۷۰۰۰۸۷۴ | آقای عباسی (کارشناس فروش): ۰۹۱۲۵۳۰۴۲۰۲
خانم خانی (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰