کاتالوگ و دیتاشیت فنی مرجع محصول (TDS)

خمیر ترمیمی استیل ویکون WEICON Repair Stick Stainless Steel

تولیدکننده: ویکون (WEICON) | گروه صنعتی: چسب اپوکسی و خمیر ترمیم فلزات

برند تولیدکننده	گرید / مشخصه فنی	نوع پایه / ساختار	دما و بسته‌بندی
ویکون (WEICON)	خمیر ترمیمی دستی (Repair Stick) | فلزی	رزین اپوکسی (Epoxy)	from -50 °C (-58 °F) to +120 °C

۱. معرفی فنی و مشخصات عملکردی مرجع تولیدکننده

خمیر ترمیمی استیل ویکون یک خمیر اپوکسی پرشده با فولاد ضدزنگ

۲. کاربردهای کلیدی محصول در صنایع و دستگاه‌ها (Industries & Equipment)

- مخازن و ظروف استیل، ماشین‌آلات پرکن و بسته‌بندی، لوله‌ها و خطوط لوله، پمپ‌ها و پوسته‌ها

۳. جدول مشخصات فیزیکی، شیمیایی و استانداردهای آزمون تولیدکننده (TDS)

مشخصه فنی / پارامتر آزمایشگاهی	روش آزمون استاندارد	مقدار شاخص (Typical)
پایه	—	epoxy
پرکننده	—	steel
بافت	—	modelling compound
رنگ	—	خاکستری تیره
حداقل عمر انبارداری	—	24 ماه
دمای اجرا	—	+15 °C (59 °F) to +40 °C (104 °F)
دمای پخت	—	+6 °C to +40 °C (+42 °F to +104 °F)
نسبت اختلاط وزنی	—	1:1
چگالی مخلوط	—	2,2 g/cm³
حداکثر پرکنندگی لقی	—	15 mm
زمان کارپذیری (Pot life)	—	5 دقیقه
استحکام دستی	—	10 دقیقه
رسیدن به استحکام کاری	—	60 دقیقه

۴. جدول معادل‌یابی فنی و جایگزین‌های هم‌رده

خمیر ترمیمی مس ویکون WEICON Repair Stick Copper — جایگزین هم‌رده
خمیر ترمیمی آلومینیوم ویکون WEICON Repair Stick Aluminium — جایگزین هم‌رده

تلفن ثابت فروش: ۳۶۴۸۳۴۲۸-۰۲۱ | پشتیبانی تلفنی: ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰
آقای قازاریان (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۷۰۰۰۸۷۴ | آقای عباسی (کارشناس فروش): ۰۹۱۲۵۳۰۴۲۰۲
خانم خانی (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰