کاتالوگ و دیتاشیت فنی مرجع محصول (TDS)

# خمیر ترمیمی چوب ویکون WEICON Repair Stick Wood

تولیدکننده: ویکون (WEICON) | گروه صنعتی: چسب اپوکسی و خمیر ترمیم فلزات

| برند تولیدکننده | گرید / مشخصه فنی | نوع پایه / ساختار | دما و بسته‌بندی |
|---|---|---|---|
| ویکون (WEICON) | خمیر ترمیمی دستی (Repair Stick) | رزین اپوکسی (Epoxy) | from -50 °C (-58 °F) to +120 °C |

## ۱. معرفی فنی و مشخصات عملکردی مرجع تولیدکننده

خمیر ترمیمی چوب ویکون برای ترمیم ماندگار قطعات چوبی طراحی شده؛ به‌طور دائم انعطاف‌پذیر می‌ماند و جمع نمی‌شود.

## ۲. کاربردهای کلیدی محصول در صنایع و دستگاه‌ها (Industries & Equipment)

- ترمیم ترک، سوراخ و قطعات شکسته یا پریده چوب، آب‌بندی درز قاب پنجره و در، روکش
- تخته و الوار، صنایع چوب و مبلمان و مدل‌سازی

## ۳. جدول مشخصات فیزیکی، شیمیایی و استانداردهای آزمون تولیدکننده (TDS)

| مشخصه فنی / پارامتر آزمایشگاهی | روش آزمون استاندارد | مقدار شاخص (Typical) |
|---|---|---|
| پایه | — | epoxy |
| پرکننده | — | mineral |
| بافت | — | modelling compound |
| رنگ | — | beige |
| حداقل عمر انبارداری | — | 24 ماه |
| دمای اجرا | — | +15 °C (59 °F) to +40 °C (104 °F) |
| دمای پخت | — | +6 °C to +40 °C (+42 °F to +104 °F) |
| نسبت اختلاط وزنی | — | 1:1 |
| چگالی مخلوط | — | 0,9 g/cm³ |
| حداکثر پرکنندگی لقی | — | 15 mm |
| زمان کارپذیری (Pot life) | — | ~ 15 دقیقه |
| استحکام دستی | — | 45 دقیقه |
| رسیدن به استحکام کاری | — | 60 دقیقه |
| استحکام نهایی | — | 24 ساعت |
| جمع‌شدگی | — | <1,0 % |
| استحکام فشاری | — | 55 MPa |

تلفن ثابت فروش: ۳۶۴۸۳۴۲۸-۰۲۱ | پشتیبانی تلفنی: ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰
آقای قازاریان (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۷۰۰۰۸۷۴ | آقای عباسی (کارشناس فروش): ۰۹۱۲۵۳۰۴۲۰۲
خانم خانی (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰