کاتالوگ و دیتاشیت فنی مرجع محصول (TDS)

چسب قفل‌کن پیچ و مهره ویکون WEICONLOCK AN 302-21

تولیدکننده: ویکون (WEICON) | گروه صنعتی: چسب آناروبیک (قفل رزوه، آب‌بند و نگهدارنده)

برند تولیدکننده	گرید / مشخصه فنی	نوع پایه / ساختار	دما و بسته‌بندی
ویکون (WEICON)	قفل رزوه	استحکام کم	متاکریلات آناروبیک (Anaerobic)	-60°C تا +150°C

۱. معرفی فنی و مشخصات عملکردی مرجع تولیدکننده

چسب قفل‌کن پیچ و مهره آناروبیک ویکون آلمان با استحکام کم، ویسکوزیته پایین.

۲. کاربردهای کلیدی محصول در صنایع و دستگاه‌ها (Industries & Equipment)

- پیچ و مهره‌های ماشین‌آلات تحت ارتعاش مانند پمپ، کمپرسور و گیربکس، پیچ‌های کاور
- فلنج و پایه موتورهای الکتریکی، اتصالات رزوه‌ای خطوط تولید
- نوار نقاله و تجهیزات بسته‌بندی، پیچ‌های تنظیم و مهره‌های قفلی در ماشین‌ابزار و قالب‌ها

۳. جدول مشخصات فیزیکی، شیمیایی و استانداردهای آزمون تولیدکننده (TDS)

مشخصه فنی / پارامتر آزمایشگاهی	روش آزمون استاندارد	مقدار شاخص (Typical)
رنگ	—	بنفش
فلورسنت (قابل ردیابی با UV)	—	بله
مناسب اتصالات رزوه‌ای تا	—	M 12
ویسکوزیته (Brookfield, 25°C)	—	125 mPa·s
حداکثر پرکنندگی لقی (Gap)	—	0,1 mm
گشتاور شکست (Breakaway)	—	7 - 10 Nm
گشتاور ادامه چرخش (Prevail)	—	3 - 6 Nm
استحکام برشی (DIN 54452)	DIN 54452	4 - 7 N/mm²
زمان رسیدن به استحکام دستی	—	10 - 20 دقیقه
زمان رسیدن به استحکام نهایی	—	3-6 ساعت
مقاومت دمایی	—	-60°C تا +150°C
حداقل عمر انبارداری	—	24 ماه

۴. جدول معادل‌یابی فنی و جایگزین‌های هم‌رده

چسب قفل رزوه لاک ست ۱۱۳۱ LOCSET 1131 (استحکام کم) — جایگزین هم‌رده
چسب قفل رزوه لاکتایت ۲۲۲ LOCTITE 222 (استحکام کم) — جایگزین هم‌رده
چسب قفل رزوه لاکسیل ۱۸-۲۴ LOXEAL 24-18 (استحکام کم) — جایگزین هم‌رده

تلفن ثابت فروش: ۳۶۴۸۳۴۲۸-۰۲۱ | پشتیبانی تلفنی: ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰
آقای قازاریان (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۷۰۰۰۸۷۴ | آقای عباسی (کارشناس فروش): ۰۹۱۲۵۳۰۴۲۰۲
خانم خانی (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰