کاتالوگ و دیتاشیت فنی مرجع محصول (TDS)

چسب قفل‌کن پیچ و مهره ویکون WEICONLOCK AN 302-71

تولیدکننده: ویکون (WEICON) | گروه صنعتی: چسب آناروبیک (قفل رزوه، آب‌بند و نگهدارنده)

برند تولیدکننده	گرید / مشخصه فنی	نوع پایه / ساختار	دما و بسته‌بندی
ویکون (WEICON)	قفل رزوه	استحکام بالا	متاکریلات آناروبیک (Anaerobic)	-60°C تا +150°C

۱. معرفی فنی و مشخصات عملکردی مرجع تولیدکننده

چسب قفل‌کن پیچ و مهره آناروبیک ویکون آلمان با استحکام بالا، ویسکوزیته متوسط.

۲. کاربردهای کلیدی محصول در صنایع و دستگاه‌ها (Industries & Equipment)

- پیچ و مهره‌های ماشین‌آلات تحت ارتعاش مانند پمپ، کمپرسور و گیربکس، پیچ‌های کاور
- فلنج و پایه موتورهای الکتریکی، اتصالات رزوه‌ای خطوط تولید
- نوار نقاله و تجهیزات بسته‌بندی، پیچ‌های تنظیم و مهره‌های قفلی در ماشین‌ابزار و قالب‌ها

۳. جدول مشخصات فیزیکی، شیمیایی و استانداردهای آزمون تولیدکننده (TDS)

مشخصه فنی / پارامتر آزمایشگاهی	روش آزمون استاندارد	مقدار شاخص (Typical)
رنگ	—	قرمز
فلورسنت (قابل ردیابی با UV)	—	بله
مناسب اتصالات رزوه‌ای تا	—	M 20 R ¾"
ویسکوزیته (Brookfield, 25°C)	—	500 nt mPa·s
حداکثر پرکنندگی لقی (Gap)	—	0,15 mm
گشتاور شکست (Breakaway)	—	28 - 35 Nm
گشتاور ادامه چرخش (Prevail)	—	50 - 65 Nm
استحکام برشی (DIN 54452)	DIN 54452	15 - 20 N/mm²
زمان رسیدن به استحکام دستی	—	10 - 20 دقیقه
زمان رسیدن به استحکام نهایی	—	3-6 ساعت
مقاومت دمایی	—	-60°C تا +150°C
حداقل عمر انبارداری	—	24 ماه

۴. جدول معادل‌یابی فنی و جایگزین‌های هم‌رده

چسب قفل کننده رزوه مگافیت غفاری TL77 (Ghaffari Megafit TL77 استحکام بالا) — جایگزین هم‌رده
چسب قفل رزوه لاکتایت ۲۷۷ LOCTITE 277 (استحکام بالا، غلیظ) — جایگزین هم‌رده
چسب قفل رزوه نسوز لاکتایت ۲۷۲ LOCTITE 272 (استحکام بالا، دمای بالا) — جایگزین هم‌رده

تلفن ثابت فروش: ۰۲۱-۳۶۴۸۳۴۲۸ | پشتیبانی تلفنی: ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰
آقای قازاریان (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۷۰۰۰۸۷۴ | آقای عباسی (کارشناس فروش): ۰۹۱۲۵۳۰۴۲۰۲
خانم خانی (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰