کاتالوگ و دیتاشیت فنی مرجع محصول (TDS)

چسب آب‌بند رزوه و لوله ویکون WEICONLOCK AN 302-77

تولیدکننده: ویکون (WEICON) | گروه صنعتی: چسب آناروبیک (قفل رزوه، آب‌بند و نگهدارنده)

برند تولیدکننده	گرید / مشخصه فنی	نوع پایه / ساختار	دما و بسته‌بندی
ویکون (WEICON)	آب‌بند رزوه و لوله	استحکام بالا	متاکریلات آناروبیک (Anaerobic)	60 °C- تا 150 °C+

۱. معرفی فنی و مشخصات عملکردی مرجع تولیدکننده

چسب آب‌بند رزوه و لوله آناروبیک ویکون آلمان با استحکام بالا، ویسکوزیته نسبتاً بالا.

۲. کاربردهای کلیدی محصول در صنایع و دستگاه‌ها (Industries & Equipment)

- آب‌بندی رزوه لوله‌ها و اتصالات فلزی در خطوط آب، هوا و گاز، اتصالات رزوه‌ای مخازن
- شیرآلات و فیتینگ‌های صنعتی، جایگزینی نوار تفلون و کنف در اتصالات رزوه‌ای فلزی
- آب‌بندی سریع رزوه در تعمیرات تأسیسات و خطوط تأمین سیالات

۳. جدول مشخصات فیزیکی، شیمیایی و استانداردهای آزمون تولیدکننده (TDS)

مشخصه فنی / پارامتر آزمایشگاهی	روش آزمون استاندارد	مقدار شاخص (Typical)
رنگ	—	قرمز
فلورسنت (قابل ردیابی با UV)	—	بله
مناسب اتصالات رزوه‌ای تا	—	M 36
ویسکوزیته (Brookfield, 25°C)	—	6.000 mPa·s
حداکثر پرکنندگی لقی (Gap)	—	0,25 mm
گشتاور شکست (Breakaway)	—	30 - 40 Nm
گشتاور ادامه چرخش (Prevail)	—	10 - 15 Nm
استحکام برشی (DIN 54452)	DIN 54452	10 - 20 N/mm²
زمان رسیدن به استحکام دستی	—	40 - 60 دقیقه
زمان رسیدن به استحکام نهایی	—	6-12 ساعت
مقاومت دمایی	—	60 °C- تا 150 °C+
حداقل عمر انبارداری	—	24 ماه

۴. جدول معادل‌یابی فنی و جایگزین‌های هم‌رده

چسب آب‌بند لاکسیل ۸۶-۵۵ LOXEAL 86-55 (پخت تأخیری) — جایگزین هم‌رده
چسب آب‌بند رزوه لاکسیل ۸۵-۸۶ LOXEAL 85-86 — جایگزین هم‌رده
چسب آب‌بند و نگهدارنده لاکسیل ۸۵-۲۱ LOXEAL 85-21 — جایگزین هم‌رده

تلفن ثابت فروش: ۳۶۴۸۳۴۲۸-۰۲۱ | پشتیبانی تلفنی: ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰
آقای قازاریان (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۷۰۰۰۸۷۴ | آقای عباسی (کارشناس فروش): ۰۹۱۲۵۳۰۴۲۰۲
خانم خانی (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰