کاتالوگ و دیتاشیت فنی مرجع محصول (TDS)

چسب واشرساز و آب‌بند فلنج ویکون WEICONLOCK AN 305-18

تولیدکننده: ویکون (WEICON) | گروه صنعتی: چسب آناروبیک (قفل رزوه، آب‌بند و نگهدارنده)

برند تولیدکننده	گرید / مشخصه فنی	نوع پایه / ساختار	دما و بسته‌بندی
ویکون (WEICON)	واشرساز فلنج	استحکام بالا	متاکریلات آناروبیک (Anaerobic)	-60°C تا +200°C

۱. معرفی فنی و مشخصات عملکردی مرجع تولیدکننده

چسب واشرساز و آب‌بند فلنج آناروبیک ویکون آلمان با استحکام بالا، ویسکوزیته بالا (خمیری).

۲. کاربردهای کلیدی محصول در صنایع و دستگاه‌ها (Industries & Equipment)

- واشرسازی درجا بین سطوح فلنج فلزی صلب و ماشین‌کاری‌شده، آب‌بندی پوسته گیربکس
- کارتر و درب پمپ، جایگزینی واشرهای کاغذی، چوب‌پنبه‌ای و لاستیکی در فلنج‌های صلب
- آب‌بندی هوزینگ موتور، کمپرسور و تجهیزات هیدرولیک

۳. جدول مشخصات فیزیکی، شیمیایی و استانداردهای آزمون تولیدکننده (TDS)

مشخصه فنی / پارامتر آزمایشگاهی	روش آزمون استاندارد	مقدار شاخص (Typical)
رنگ	—	قرمز
فلورسنت (قابل ردیابی با UV)	—	بله
ویسکوزیته (Brookfield, 25°C)	—	80.000 - 500.000 mPa·s
حداکثر پرکنندگی لقی (Gap)	—	0,5 mm
گشتاور شکست (Breakaway)	—	12 - 18 Nm
گشتاور ادامه چرخش (Prevail)	—	18 - 24 Nm
استحکام برشی (DIN 54452)	DIN 54452	8 - 13 N/mm²
زمان رسیدن به استحکام دستی	—	10 - 20 دقیقه
زمان رسیدن به استحکام نهایی	—	3-6 ساعت
مقاومت دمایی	—	-60°C تا +200°C
حداقل عمر انبارداری	—	24 ماه
استحکام	—	in heat

۴. جدول معادل‌یابی فنی و جایگزین‌های هم‌رده

چسب واشرساز و آب‌بند فلنج ویکون WEICONLOCK AN 305-74	جایگزین هم‌رده
چسب واشرساز و آب‌بند فلنج ویکون WEICONLOCK AN 305-10	جایگزین هم‌رده

تلفن ثابت فروش: ۳۶۴۸۳۴۲۸-۰۲۱ | پشتیبانی تلفنی: ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰
آقای قازاریان (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۷۰۰۰۸۷۴ | آقای عباسی (کارشناس فروش): ۰۹۱۲۵۳۰۴۲۰۲
خانم خانی (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰