کاتالوگ و دیتاشیت فنی مرجع محصول (TDS)

# چسب آب‌بند رزوه و لوله ویکون WEICONLOCK AN 305-77

تولیدکننده: ویکون (WEICON) | گروه صنعتی: چسب آناروبیک (قفل رزوه، آب‌بند و نگهدارنده)

| برند تولیدکننده | گرید / مشخصه فنی | نوع پایه / ساختار | دما و بسته‌بندی |
|---|---|---|---|
| ویکون (WEICON) | آب‌بند رزوه و لوله | استحکام متوسط | متاکریلات آناروبیک (Anaerobic) | -60 °C تا +150 °C |

## ۱. معرفی فنی و مشخصات عملکردی مرجع تولیدکننده

چسب آب‌بند رزوه و لوله آناروبیک ویکون آلمان با استحکام متوسط، ویسکوزیته بالا (خمیری).

## ۲. کاربردهای کلیدی محصول در صنایع و دستگاه‌ها (Industries & Equipment)

- آب‌بندی رزوه لوله‌ها و اتصالات فلزی در خطوط آب، هوا و گاز، اتصالات رزوه‌ای مخازن
- شیرآلات و فیتینگ‌های صنعتی، جایگزینی نوار تفلون و کنف در اتصالات رزوه‌ای فلزی
- آب‌بندی سریع رزوه در تعمیرات تأسیسات و خطوط تأمین سیالات

## ۳. جدول مشخصات فیزیکی، شیمیایی و استانداردهای آزمون تولیدکننده (TDS)

| مشخصه فنی / پارامتر آزمایشگاهی | روش آزمون استاندارد | مقدار شاخص (Typical) |
|---|---|---|
| رنگ | — | زرد |
| فلورسنت (قابل ردیابی با UV) | — | بله |
| مناسب اتصالات رزوه‌ای تا | — | M 80 R 3" |
| ویسکوزیته (Brookfield, 25°C) | — | 24.000 - 70.000 mPa·s |
| حداکثر پرکنندگی لقی (Gap) | — | 0,5 mm |
| گشتاور شکست (Breakaway) | — | 18 - 22 Nm |
| گشتاور ادامه چرخش (Prevail) | — | 10 - 14 Nm |
| استحکام برشی (DIN 54452) | DIN 54452 | 6 - 13 N/mm² |
| زمان رسیدن به استحکام دستی | — | 15 - 30 دقیقه |
| زمان رسیدن به استحکام نهایی | — | 1-3 ساعت |
| مقاومت دمایی | — | -60 °C تا +150 °C |
| حداقل عمر انبارداری | — | 24 ماه |

## ۴. جدول معادل‌یابی فنی و جایگزین‌های هم‌رده

| |
|---|
| چسب آب‌بند رزوه لاکتایت ۵۷۲ LOCTITE 572 (پخت کند) — جایگزین هم‌رده |
| چسب آب‌بند رزوه لاکسیل ۵۸-۱۱ LOXEAL 58-11 — جایگزین هم‌رده |
| چسب آب‌بند رزوه و لوله ویکون WEICONLOCK AN 305-78 — جایگزین هم‌رده |

تلفن ثابت فروش: ۳۶۴۸۳۴۲۸-۰۲۱ | پشتیبانی تلفنی: ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰
آقای قازاریان (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۷۰۰۰۸۷۴ | آقای عباسی (کارشناس فروش): ۰۹۱۲۵۳۰۴۲۰۲
خانم خانی (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰